

Atr des Produkts

Zweikomponentige Grundierung für saugende Untergründe.
Consolidante ist auf Basis modifizierter Epoxid-Polyamid-Harzen und hervorragend für zementäre sowie alle saugenden Untergründe.
Sorgt für eine sehr gutes Sauverhalten und sehr resistend auf chemische Einflüsse. Einfache Verarbeitung und schnelle Trocknung.
Consolidante dient als hervorragenden Untergrund für Böden und Wände. Überarbeitbar mit zeikomponentigenProductken sowie lösemittelhaltige und wasserbasierte.

Anwendung

Speziell für für zementäre Untergründe Marmoroberflächen (vorgeschliffen) für decorative Oberflächen für das System Atriafloor.

Technische Eigenschaften

Aussehen	: Seidenglanz
Farbe	: leicht gelblich
Densität Kg/ltr.	: 1 +- 0,05
Viscosität bei 25 Grad	: 40 – 60 Sec.F4
Schwund bei Trocknung	: 40 +- 2%
Verbrauch	: 100 – 150 gr./qm je nach Saugverhalten
Aufbauhöhe in micron	: feucht 70 / trocken 35

Verdünnung : nicht verdünnen

Werkzeug : Walze

Trocknung bei 25° C : trocken nach 8-12 Std.

Überarbeitbar bei 25 Grad frühstens/spätestens 12 Std. / 15 Tage
Durchgetrocknet 18-24 Stunden
Potlife : 2 Stunden bei 25 Grad

Lagerfähig : 12 Monate
Gebindegröße : 1 kg – 5 kg

Notiz

Die Gebinde sollten bei normaler Raumtemperatur gelagert werden.
Vor direkter Sonneneinstahlung schützen.
Consolidante darf nicht unter +5 C° und über + 40 C° verarbeitet werden.
Auch bei einer Raumfeuchtigkeit von über 85 % ist Consolidante nicht zu verarbeiten.

Verarbeitung

Vorbereiten des Untergrundes

Vergewissern Sie sich das alle Flächen sauber und staubfrei sind. Lose Stellen und nicht gut Haftende Anstriche sind vorab zu entfernen. Stellen Sie sicher das Sie einen festen gut gereinigte und trockenen Untergrund haben.

Untergründe die unebenheiten Löcher oder extrem rau in der Oberfläche sind oder Risse aufweisen müssen vorab repariert werden. Bei Erhöter Aufsteigender Feuchtigkeit ist eine Feuchtigkeissperre aufzubringen. Vergewissern Sie sich das der Estrich nicht feuchter als 3% ist. Gegebenfalls Feuchtigkeitsmessung vornehmen.

Oberfächen aus Zement oder Beton

Nehmen Sie einen anstrich mit Atriafloor Consolidante vor

Empfohlenen für : Oberflächen im Innen sowie Außenflächen (nicht Metall)

(*

) Diese Informationen, auch wenn sie zuverlässig sind, müssen als Richtwerte angesehen werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, sie ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Verwendung dieser Informationen stellt keine Verantwortung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Lizzenzen, dar. Es liegt in der Verantwortung der Benutzer, die Eignung des Produkts für die jeweilige Verwendung im Voraus zu überprüfen. Für weitere Erläuterungen oder spezielle Anfragen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an den technischen Laborleiter.

Colorificio Atria S.R.L.

Country

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy

Phone

+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250

Online

www.atria.it

Email

info@atria.it

Business Assurance

Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015



Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

