

00

Atr des Produkts

Dekorativer Harz für Böden und Wände (einkomponentig).

Atriafloor Titanium ist ein Harz aus Polyurethan einkomponentig modifiziert auf Wasser. Genaue kalibrierte Zusätze für einen erhöten Effekt beim spachteln, ideal zum dekorieren von jedem Ambiente modern oder Urbanstyl.

Ideal auf alten Fliesenböden sowie neue Estriche.

Hervorragende Eigenschaften für Resistenz mit dünnem Aufbau , nach Trocknung schleifbar mit Hand oder maschinell.

Anwendung

Für Flächen aus Putz ,Beton oder überarbeiten von Fliesen auf Wänd oder Böden

Technische Eigenschaften

Aussehen	matt	
Erhältliche Farben	RAL oder NCS	
Densität Kg/ltr.	1,450 ± 0,05	
Viscosität bei 25 Grad	12000 ± 3000 Cpa.s	
Schwund bei Trocknung	74 ± 2%	
Verbrauch	1 – 1,2 kg/mq in 2 mal	
Aufbauhöhe in mm	0,8 – 1 mm	
Verdünnung	Wasser bei kühlen Temperaturen max 2%	
Werkzeug	Venezianer/Edelstahl oder Kunsstoff	
Trocknung bei 25°C	Schleifbar nach 24 Std.	Nach 3 Stunden
		Durchgetrocknet nach 18-24 Stunden
Überarbeitbar bei 25 Grad frühstens/spätestens	6 Std. / 10 Tage	
Begehbar zur Überarbeitung	6 - 12 Std. Für nächste Arbeitsschritte	
Durchtrocknung	12 – 18 Std.	
Haftung auf Estrich	Nach 7 Tage MPA > 2,5 - 3,2 (UNI 8298 - 1)	
Flexibilität	Nach 28 Tage MPA 3,5 ± 2 (EN 1015 - 11)	
Resistanz bei kompression	Nach 28 Tage MPA 50 ± 2 (EN 1015 - 11)	
Lagerfähig	12 Monate	
Gebindegröße	Kg 1 – Kg 5 – Kg 20	



Atriafloor Titanium

Scheda Tecnica Revisione : *del :*

00

Notiz

Atriafloor Titanium ist bei Zimmertemperatur zu lagern.
Sonneneinstahlung vermeiden, Gebinde steht geschlossen aufbewahren.
Die Verarbeitung sollte nicht unter 5 Grad und nicht über 40 Grad und einer Feuchtigkeit über 85% stattfinden.
Das Material muss immer auf saubere und staubfreie Untergründe aufgetragen werden, sowie ölfreie und von nichthaftende Materialien.
Es ist zu beachten das Atriafloor Titanium immer auf trockene Untergründe gespachtelt wird.
Aufsteigende Feuchtigkeit ist vorab mit empfohlenen Produkten vorzubereiten.

00

Verarbeitung

Vorbereiten des Untergrundes

Verewissern Sie sich das alle Flächen sauber und staubfrei sind.
Bei neuem Estrich sind die Trocknungszeiten einzuhalten.

Der Untergrund muss mit einem Atriafloor Primer behandelt sein.

- Für Untergründe in Zement oder Marmor verwenden Sie Atriafloor Consolidante
- Für Untergründe mit Fliesen Feinsteinzeug verwenden Sie Atriafloor Primer

Auf porößem Zement oder unregelmäßigen Untergründen:

Nachdem der Untergrund mit einem Primer versehen wurde, tragen Sie in 2 Arbeitsgängen **Atriafloor Rasante One** auf, damit Sie einen sauberen und griffigen Boden erhalten.
Verbrauch ca. 2 kg/qm für 2 mal.

Auf Böden mit Fliesenfugen:

Nachdem der Untergrund mit einem Primer versehen wurde, tragen Sie in 2 Arbeitsgängen **Atriafloor Rasante One** auf, damit Sie einen glatten und griffigen Boden erhalten.
Verbrauch ca. 2 kg/qm für 2 mal.

Für Wände und Böden die eben und glatt sind (Putz/zementär):

Ist es möglich direkt auf Atriafloor Consolidante, **Atriafloor Titanium** mit 2 maligem auftrag zu spachteln.

Empfohlene Verarbeitung:

1° auftragen

Auf dem vorgrundierten Boden/Wand tragen Sie Atriafloor Titanium mit einer Edelstahl Spachtel auf, so das Sie einen glatten homogenen Untergrund erziehlen (kratzspachtelung).
Trocknungszeit 6-8 Stunden je nach Raumtemperatur.

2° auftragen

Nach Trocknung der ersten Schicht tragen Sie die zeite Schicht auf wieder mit Edelstahl Spachtel oder Kunststoff Kelle je nach gewünschtem Effekt.
Es wird empfohlen bei hellen Farben mit einer Kunststoff Spachtel zu Arbeiten da es zu ungewünschten Abrieb von Edelstahl kommen könnte.

Strukturierung und Schutz

Für alle Flächen wie Böden und Dusche wird empfohlen:

einen zweimaligen Auftrag von Atrapol W matt/glanz vorzunehmen.
Atrapol W zweikomponentig mit 10% Wasser wird mit einer Edelstahl Spachtel oder Kunststoff Spachtel dünn aufgetragen.
Auf Wandflächen empfehlen wir das Material aufzuwalren und direkt mit einer Spachtel zu verarbeiten.

Schützen Sie die realisierten Flächen 24-48 Std.

Das Produkt erreicht seine finale Härte nach 5-7 Tage

Empfohlen

Dekorative Flächen im Innenbereich

Vorsicht bei

Starker Feuchtigkeit und aufsteigender Dauerfeuchtigkeit



Atriafloor Titanium

Scheda Tecnica Revisione : *del :*

00

(*

Diese Informationen, auch wenn sie zuverlässig sind, müssen als Richtwerte angesehen werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, sie ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Verwendung dieser Informationen stellt keine Verantwortung unsererseits, einschließlich der Verletzung von Lizenzen, dar. Es liegt in der Verantwortung der Benutzer, die Eignung des Produkts für die jeweilige Verwendung im Voraus zu überprüfen. Für weitere Erläuterungen oder spezielle Anfragen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an den technischen Laborleiter.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

